

Parkettkoll L

Однокомпонентный воднодисперсионный клей

- **Описание**

Parkettkoll L однокомпонентный воднодисперсионный клей на основе ПВА. Предназначен для приклеивания штучного паркета и клеёной древесины. Характеризуется хорошей прочностью и эластичностью.

- **Характеристики:**

Соотношение компонентов: однокомпонентный
Температура нанесения: +10°C÷+25°C
Нанесение: зубчатый шпатель №5
Время открытой выдержки клея: 25 минут⁽¹⁾
Отверждение: через 4-5 дней⁽¹⁾
Расход: 900-1300 гр/м² в зависимости от основания
Цвет: дуб, орех, афромозия
Срок хранения: 1 год⁽²⁾
Упаковка: 10 кг, 20 кг
Очистка инструментов: водой (пока клей не засох)
1 при температуре +20°C и относительной влажности 65%
2 в закрытой заводской упаковке при температуре от +10°C до +25°C

- **Условия укладки**

- ◊ **Основание**

Чистое, сухое, непылящее.

- ◊ **Влажность основания**

Макс 2,0% для цементного основания

- ◊ **Влажность напольного покрытия**

9±2%

- **Применение**

Равномерно нанести Parkettkoll L зубчатым шпателем на чистое основание. Наилучшая адгезия с основанием достигается, если по крайней мере 65% каждого элемента паркета покрыто клеем.

Поверхности, хорошо поглощающие влагу и образующие пыль, должны быть предварительно обработаны грунтовкой PRYMER W, растворенной в воде в соотношении 1:5. Перед тем, как только что нанесенный клей затвердеет, образуя пленку, уложить плашки паркета рядом, чтобы клей равномерно распространился по поверхности плашки. Последующая шлифовка паркета возможна не ранее чем через 2 недели после его укладки.

- **Меры предосторожности**

Содержит: 5-хлоро-2-метил-2Н-изотиазол-3-один;
2-метил-2Н-изотиазол-3-один (3:1)

Возможна аллергическая реакция.